



ESTRICHKONSTRUKTION

- AMORIM Presskork CA 8244, 8405, Schall-, Wärme und Vibrationsdämmung;
- AMORIM Korkregranulat 3-8mm für gebundene Schüttung, Wärmeleitfähigkeit 0,042W/mK;
- AMORIM Presskorkunterlage ab 2mm, Trittschallverbesserungsmaß L=21dB bei 3mm;

Gebundene Schüttung

BEREICH	Druckfestigkeit	Volumsmischungsverhältnis / Teile		
		Zement	Sand	Regranulat
WOHNEN	6 kg/cm ²	1	0	4
GEWERBE	11 kg/cm ²	1	2	6
INDUSTRIE	17 kg/cm ²	2	3	8

